



Corso Lombardia 49
10099 - SAN MAURO TORINESE - TO
011 - 6615226 - fax 011 - 661 48 77
www.larefrattaria.it - lr@larefrattaria.it

SCHEDA TECNICA

CALCESTRUZZO REFRATTARIO F156 I

Temperatura max di esercizio		1560 °C.
Peso volumetrico		2300 - 2350 Kg./m ³
Acqua di impasto		9 - 11%
Granulometria		0 - 3 mm
Applicazione		Getto - Vibratura
Resistenza alla compressione	A 105° C.:	280 Kg./cm ²
	A 815° C.:	260 Kg./cm ²
	A 1100° C.:	260 Kg./cm ²
	A 1370° C.:	340 Kg./cm ²
Analisi chimica	AL ₂ O ₃	55 - 57%
	SiO ₂	34 - 37%
	Fe ₂ O ₃	0,7%
	CaO	7,0%
Conducibilità Termica	A 400° C.:	0,73 W/mk
	A 800° C.:	0,79 W/mk



Corso Lombardia 49
10099 - SAN MAURO TORINESE - TO
011 - 6615226 - fax 011 - 661 48 77
www.larefrattaria.it - lr@larefrattaria.it

A 1200° C.: 0,89 W/mk

Impiego

Generale per temperature molto elevate
Resistente agli sbalzi termici ed alle scorie
Bobine per forni a induzione

Confezioni

Sacchi da Kg. 30 su bancali da Kg. 1500

Data ultima revisione : 24/01/2014